


## MECHANICKY UPRAVENÁ ZEMINA - PRODUKT ČERNOVICKÉ FERETO

Příloha: G  
 Strana: 1/1

### KLASIFIKACE ZEMINY

Zatřídění zeminy	Třída a symbol	Název zeminy
dle ČSN 73 6133	S3 S-F	Písek s příměsí jemnozrnné zeminy
dle ČSN EN ISO 14688-2	grSa	Písek štěrkovitý

### Složená křivka zrnitosti



### VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK\*

Parametr	Hodnota	Jednotka
Maximální objemová hmotnost suché zeminy $\rho_{d,max,PS}$	2039	kg/m <sup>3</sup>
Optimální vlhkost $w_{opt}$	10,1	%
Poměr únosnosti $CBR_{sat}$ (sycení 96 hod.)	21,0	%

\* podrobné výsledky a protokoly zkoušek jsou uvedeny ve zprávě č. 0821 V181056/K01

### POSOUZENÍ VHODNOSTI DLE TP 146, ČSN 73 6133

Vhodnost do	Předpis	Hodnocení
zásypu	TP 146	vhodná
aktivní zóny	TP 146	podmínečně vhodná
násypu	ČSN 73 6133	vhodná
aktivní zóny	ČSN 73 6133	podmínečně vhodná

Zkušební laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených vzorků a/nebo měřeného místa a protokol neznámá schválení výrobku orgánem udělujícím akreditaci, ani žádným jiným orgánem. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol o zkoušce reprodukovat jinak, než celý.

Výtisk číslo:  
 Vypracoval: Ing. Vlastimil Suchyňa  
 Schválil: Mgr. Jiří Krása - vedoucí laboratoře  
 Datum vystavení: 21.3.2019

