

Protokol č. 060-051393

za rok 2020


Výrobek: Přírodní kamenivo těžené **Frakce:** 0/4
Žadatel: Pískovna Černovice, spol. s r.o., Bolzanova 763/1, 618 00 Brno
Výrobna: Pískovna Černovice, spol. s r.o., Bolzanova 763/1, 618 00 Brno

Odběr vzorku: Provedl objednavatel zkoušek dne 7.9.2020. Výsledky zkoušek se vztahují ke vzorku jak byl přijat.
Převzal do AZL: Ludmila Fryštenská **Dne:** 7.9.2020
Evid. č. vzorku: VZ 060200661

Zkuš. postupy: Stanovení zrnitosti: ČSN EN 933-1: 2012 Zkoušení geometrických vlastností kameniva-Část 1: Stanovení zrnitosti-sítový rozbor, metoda praní a prosévání
Stanovení ekvivalentu písku SE: ČSN EN 933-8+A1: 2015 Zkoušení geometrických vlastností kameniva-Část 8: Posouzení jemných částic-Zkouška ekvivalentu písku
Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti: ČSN EN 1097-6:2014 Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva
Stanovení přítomnosti humusu: ČSN EN 1744-1+A1: 2013 Zkoušení chemických vlastností kameniva-Část 1: Chemický rozbor, kapitola 15
Stanovení síranů a celkové síry: ČSN EN 1744-1: 2013 Zkoušení chemických vlastností kameniva-Část 1: Chemický rozbor

Zkuš. zařízení: Přístroje a měřidla použitá pro zkoušky jsou ověřovány či kalibrovány podle platného metrologického řádu TZÚS Praha, zkušebny Brno

Zrnitost kameniva		
Otvor síta [mm]	Součtové % zůstatků	Procento propadu
8	0	100
5,6	0	100
4	2	98
2	15	85
1	43	57
0,5	68	32
0,25	83	17
0,125	90	10
Procento jemných částic (f) propadlých sítím 0,063mm		7,0
Ekvivalent písku SE		50
Nasákavost (WA ₂₄) v %		1,9
Objemová hmotnost p _{ssd} (pyknometricky) v Mg/m ³		2,62
Stanovení přítomnosti humusu		negativní
Síranová síra SO ₃ v % hmotn.		0,34
Celková síra S v % hmotn.		0,34



Datum provedení zkoušek: 8.9.2020 - 29.9.2020
Zkoušky provedli: Ludmila Fryštenská, Ing. Lubomír Opat
Protokol vydán dne: 13.10.2020

Počet výtisků: 2
Výtisk číslo: 1

Vypracoval:



Ludmila Fryštenská
zkušební technik-specialista



Schválil:



Ing. Martin Zadělak
vedoucí zkušebny